

## Forklaring til CE mærkning

### Dimensioner for Dansk Normalformat:

Længde (DS 414 kræver 228 +/- 3 mm)

T1 +/- 6 mm

T2 +/- 4 mm

Bredde (DS 414 kræver 108 +/- 3 mm)

T1 +/- 4 mm

T2 +/- 3 mm

Højde (DS 414 kræver 54 +/- 2 mm)

T1 +/- 3 mm

T2 +/- 2 mm

### Brutto densitet:

D1 +/- 10 %

D2 +/- 5 %

### Trykstyrke normaliseret:

Er trykstyrken bestemt på planslebet mursten i laboratoriepresse, statistisk beregnet m m og herefter ganget med en faktor på 0,70 - (svarende til den gamle trykstyrke).

### Frostbestandighed:

F0 Passivt miljø Ikke frostfast

F1 Moderat miljø Almindelig brug

F2 Aggresivt miljø Udsatte konstruktioner - havemure skorstene

### Geometri:

Forskellige regler for størrelse og udformning af huller mm i murstenen.

Parametre for øvrige egenskaber hvor der ikke stilles nationale krav:

NPD betyder: Ingen ydeevne bestemt - No Performance Determined

De deklarerede værdier for trykstyrke er minimumsværdier.